

Résistance des étiquettes jet d'encre face aux diverses solutions liquides

Qualités diverses d'étiquettes jet d'encre		PRIMERA LX400e	PRIMERA LX900e	PRIMERA LX2000e	AFINIA L801	EPSON C7500G	EPSON C3500
Papier "DURABLE" blanc mat / colle permanente:							
	Eau	X	X	X	X	X	X
	Bain d'eau	XX	XXXX	XXXX	XXX	XXXX	XXXX
	Essence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	Acétone	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXX	XXXX
	Alcool	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	Xylol	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXX	XXX
	Huile de rose	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXX	XXXX
Papier "DURABLE" blanc brillant / colle permanente:							
	Eau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	Bain d'eau	XX	XXXX	XXXX	XXX	XXXX	XXXX
	Essence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	Acétone	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXX	XXX
	Alcool	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	Xylol	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXX
	Huile de rose	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXX	XXX
PP (Polypropylène) "DURABLE" blanc mat / colle permanente:							
	Eau	XXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	Bain d'eau	XX	XXX	XXXX	XXX	XXXX	XXXX
	Essence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	Acétone	X	X	X	X	X	X
	Alcool	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	Xylol	XX	XX	XX	XX	XX	XX
	Huile de rose	XXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXX	XXX
PP (Polypropylène) "DURABLE" blanc brillant / colle permanente:							
	Eau	XXXX	XXX	XXX	XXXX	XXX	XX
	Bain d'eau	XX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	Essence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	Acétone	XXXX	XXXX	XXX	XXXX	XX	X
	Alcool	XXXX	XXXX	XX	XXXX	XX	X
	Xylol	XXXX	XXXX	XXX	XXXX	XX	X
	Huile de rose	XXXX	XXXX	XX	XXXX	XX	X
PP (Polypropylène) "DURABLE" transparent brillant / colle permanente:							
	Eau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	/	/
	Bain d'eau	XX	XXX	XXXX	XXXX	/	/
	Essence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	/	/
	Acétone	XXXX	XXXX	XXXX	XX	/	/
	Alcool	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	/	/
	Xylol	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	/	/
	Huile de rose	XXXX	XXXX	XXXX	XXX	/	/